

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

TERMÉK MEGNEVEZÉSE: **NYÍR RÉTEGELT LEMEZ**

VATSAGSÁG: 4-40 mm
MÉRET: 1250 mm x 2500 mm, 2500 mm x 1250 mm , 1500 x 3000 mm
FELÉPÍTÉS: hámozott nyírfurnér
MINŐSÉG: B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP (BB/WG), CP/CP (WG/WG), CP/C, C/C
RAGASZTÁS: KÜLTÉRI, BfU 100 DIN 68705
SÚLY: 680 kg/m³
SZABVÁNY: EN 13986, GOST 3916.1-96
MINŐSÉG:

B csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek

Tücsomók megengedettek. Egyéb csomó és lyukak megengedettek max. 6 mm átmérőig és a teljes mennyiség max 12 mm/m². Zárt szakadások és hámozási hibák megengedettek, mely hossza max.100 mm és legfeljebb 1 db/1 m² szélességig. Enyhe elszíneződés és csikosság megengedett.

S csiszolt, kisebb göcsök megengedettek.

Tücsomók megengedettek. Egészséges benőtt csomó és lyukak engedélyezett 20 mm átmérőig, de teljes mennyiség max 50 mm / m². Egyéb csomó és javított lyukak engedélyezett 10 mm átmérőig, de teljes mennyiség max 25 mm / m². Javított folytonossági hiány és furnérszakadások 2 mm-es szélesség és 200 mm hosszúságú 1 db/méterenként panel szélességig. Zárt szakadások és folytonossági hiányok megengedettek, mely hossza max. 200 mm és max 2 db/méterenként panel szélességig. Az elszíneződés és csikosság megengedett. A fa javító dugók 1 db/ m² megengedett.

BB csiszolt, zárt kisebb javítások megengedettek.

Tücsomók megengedettek. Egészséges csomók 25 mm átmérőig, de a teljes mennyiség max 60 mm / m². Egyéb csomó és javított lyukak engedélyezett 10 mm átmérőig, de teljes mennyiség max 25 mm / m². Javított folytonossági hiány és furnérszakadások 2 mm-es szélesség és 200 mm hosszúságú 1 db/méterenként panel szélességig. Zárt szakadások és folytonossági hiányok megengedettek, mely hossza max. 200 mm és max 2 db/méterenként panel szélességig. Az elszíneződés, érdesség és átcsiszolás megengedett. A fa javító dugók 3 %/tábla mennyiségig megengedett. Ragasztó átütés 5 %/tábla mennyiségig megengedett.

CP csiszolt, folytonossági hiány megengedettek.

Tücsomók megengedettek. Egészséges csomók 65 mm átmérőig, de a teljes mennyiség max 600 mm / m². Egyéb csomó és javított lyukak engedélyezett 15 mm átmérőig, de teljes mennyiség max 100 mm / m². Javított folytonossági hiány és furnérszakadások 4 mm-es szélesség 2 db/méterenként panel szélességig. Az elszíneződés, érdesség, színbefutás, ragasztóátütés és átcsiszolás megengedett. A fa javító dugók megengedettek.

C csiszolt vagy csiszolatlan, folytonossági hiány megengedettek.

A nyitott fahibák, furnérrepedés, elszíneződés, érdesség, színbefutás, ragasztóátütés és átcsiszolás megengedett. A fa javító dugók megengedettek.

TÁROLÁS: A lemezeket vízszintes állapotban, min 3 helyen alátámasztva, zárt, fedett helyen kell tárolni. A függőlegesen tárolt lemezek vetemedhetnek.

MEGMUNKÁLÁS: A lemezek megmunkálására a faiparban általánosan használt gépek, szerszámok alkalmasak.
FIGYELEM: A falemezek gyúlékonyak. Tilos a terméket közvetlen nyílt láng, erős sugárzó hő hatásának kiténni! Kemény tárgyak a felületen maradandó sérüléseket okozhatnak. Koncentrált savak károsítják a terméket. Kültéri burkolatként történő felhasználás esetén a felületen a nedvesség hatására foltok, repedések, alakváltozások és elszíneződések jelenhetnek meg.

EGYÉB: A rétegelt lemez vetemedhet. A vetemedés nem képezi reklamáció alapját.

MEGSEMMISÍTÉS: Egyéb ragasztott fatermékekre vonatkozó előírások alapján.

A felhasználói tájékoztatót a BAYOU HOLZWERKSTOFFE GMBH. a gyártóktól kapott információk alapján állította össze.

Az árak HUF/m² + áfa értendők. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

email: info@bayou.hu

Logisztikai raktár: MASPED / [BAYOU RAKTAR](#)
1211 Budapest, Szikratáviró út 17-21.

web: www.bayou.hu

BAYOU Holzwerkstoffe GmbH.97855 Triefenstein-Lengfurt, Siemenstraße 2 Tel: 0049-9395-87770

